PremiumBlackboard **ASLAN BB 910**

Die hochwertige schwarze Tafelfolie zur Beschriftung mit Flüssigkreide und Schulkreide

Die PremiumBlackboard ASLAN BB 910 kann mit Flüssigkreide beschriftet werden, ohne dass bei Entfernen der Schrift Schatten oder Geisterschriften zurückbleiben. Damit ist die selbstklebende Folie hervorragend geeignet für wechselnde Beschriftungen wie in der Gastronomie, in Schulungs- und Seminarräumen, Büros oder im privaten Haushalt.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.708-80

Materialaufbau

Folie:	PVC-Folie, polymer	
Foliendicke:	~ 130 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m²
Abdeckung:	Silikonkarton	Flächengewicht: ~ 140 g/m²

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):	sofort: nach 1 Woche:	~ 5 N/25 mm ~ 12 N/25 mm
Dimensionsstabilität:	verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70 °C (25 cm x 25 cm)	 max. -0,45 %
Chemische Beständigkeit:	Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen.	
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C
Haltbarkeit:	Bis zu 5 Jahre im Außenbereich, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima.	
Brennbarkeit:	Schwer entflammbar nach deutscher Flammschutznorm DIN 4102 / B1	

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany
fon +49 (0) 2204.708 80 · **fax** +49 (0) 2204.708 50
e-mail info@ASLAN-Schwarz.com
www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN
KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

PremiumBlackboard **ASLAN BB 910**

Verarbeitung

Verklebung:	Die Folie ist trocken zu verkleben.
Bedruckbarkeit:	Das Material kann mit UV-härtenden Tinten bedruckt werden.
Reinigung:	Beschriftungen mit Schulkreide und Flüssigkreide sind mit einem feuchten Papier leicht abwischbar, ohne Geisterschriften zu hinterlassen. Bei versehentlicher Verwendung nicht wasserlöslicher Stifte kann die Folie mit Alkohol rückstandsfrei gereinigt werden.
Lagerfähigkeit:	Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 09|2018

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.
Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany
fon +49 (0) 2204. 708 80 · **fax** +49 (0) 2204. 708 50
e-mail info@ASLAN-Schwarz.com

www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN®
KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN