

# geoPrint 5000 / 5000G / 5000EL

70µ Weich-PVC polymer, weiß, glänzend

Technische Produkt Information

## Sortencharakteristika

Beschreibung	<b>Selbstklebende, polymer weichgemachte PVC-Folie, weiß glänzend, 70µ</b>
Anwendung	Digitaldruckfolie zum Bedrucken mit lösemittelhaltigen, latexbasierenden und UV Tinten
Zertifikate	<b>1) B1, schwer entflammbar nach DIN 4102, Teil 1, verklebt auf PVC-Hartschaumplatte "Forex Classic"</b> <b>2) REACH Konform</b>
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 10°C
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 80°C
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	7 Jahre *
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *

Physikalische Eigenschaften Obermaterial	Werte	Einheit	Norm
Dicke	70 ± 5	µm	ISO 534
Reißdehnung MD	> 160	%	DIN EN ISO 527
Bruchspannung MD	> 26	Mpa	DIN EN ISO 527

Physikalische Eigenschaften Kleber	Werte	Einheit	Norm
Klebkraft* R2 → Ablösbar, klar	6 ±3	N/25mm	Finat 1
Klebkraft* R3xg → Ablösbar, grau	10 ±4	N/25mm	Finat 1
Klebkraft* P3 → Permanent, klar	14 ±6	N/25mm	Finat 1
Klebkraft* P3xg → Permanent, grau	16 ±6	N/25mm	Finat 1
Klebkraft* P4 → Super-Permanent, klar	18 ±6	N/25mm	Finat 1
*Durchschnittswert			24h auf Glas

Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante	Dicke EN ISO 20 534	Gewicht ISO 536
H14 silikonisiertes Kraftpapier	0,144mm	135g/m <sup>2</sup>
D18 silikonisiertes doppelseitig PE-beschichtetes Kraftpapier	0,150mm	140g/m <sup>2</sup>
D17 silikonisiertes doppelseitig PE-beschichtetes Kraftpapier mit Struktur	0,186mm	165g/m <sup>2</sup>

## Garantie

Die Materialien werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Haus mit einem Qualitätsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien können wir nicht alle Anwendungsmöglichkeiten testen.

Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewähr.

Bei Ersteinsatz empfehlen wir vorherige Tests.

\* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normalklima, unbedruckt

01.01.2013 Änderungen vorbehalten

